

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS 026** 厂商: **旭化成 Asahi Kasei** 品牌: **Stylac**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E171626	厂商品牌	Stylac
材料特性	高刚度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.06	g/cm ³
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	19.50	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	116	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	58.40	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	91.70	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2900	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6.60	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	83.60	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	103	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB