

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS HC THC-01-AS149031 Trans Blue** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Trilliant**

材料标识	ABS-CF13%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Trilliant	用途	电气/电子应用,外壳,医疗/保健
材料特性	透明度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.10	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	37.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	12	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1620	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	180	J/m

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	< 1.0E+12	Ω.cm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		2.0-3.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		200-240	°C
螺筒中部温度		200-240	°C
螺筒前部温度		200-240	°C
模头温度		200-240	°C
模具温度		65-85	°C