

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS RTP 683** 厂商: **RTP** 品牌:

材料标识	ABS-CF20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料特性	填充物为20% 碳纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.13	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.05	%
横向方向	ASTM D995	0.20	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	107	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1.0-1.5	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	13800	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	152	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	11700	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	<1.0E+3	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		82.20	°C

干燥时间		2.00	Hr
注塑温度			
模具温度		62-85	°C