

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **HIPS MP6500** 厂商: 台化 **FORMOSA CHEMICAL** 品  
牌: **TAIIREX**

材料标识	HIPS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E162823</b>	厂商品牌	TAIIREX
用途	文具 玩具 家電零件 衣架 時鐘殼 FRP攪配	材料特性	中衝擊性
材料形状	顆粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.04	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	7.0	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	26.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	40	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	51	Mpa
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	65	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	89	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	HB	1.5mm

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		170-180	°C
螺筒中部温度		180-190	°C
螺筒前部温度		190-200	°C

模头温度		200-215	°C
模具温度		20-70	°C