

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **K Resin HS70** 厂商: 苯领 **Styrolution** 品牌: **Styrolux**

材料标识	K Resin	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Styrolux	用途	标签、薄膜 和 食品接触应用
材料特性	高光泽度、高收缩性、共聚物、可接触食品、美观	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.02	g/cm ³
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	13.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2070	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	27	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1390	Mpa

光学性能	测试标准	数据	单位
光泽度	ASTM 2457	140	
折射率	ASTM 542	1.578	
透射率550 μm	ASTM D1003	88	%
雾度 - μm	ASTM D1003	2.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		55	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	71.7	°C