

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **K Resin Q-Resin PB-5903** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌: **KIBITON**

材料标识	K Resin	颜色	透明/Transparent
UL编号	<b>E56070</b>	厂商品牌	KIBITON
材料特性	通过 ROHS 认证 透明度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.02	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	10	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	67	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	24.50	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	31.40	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1370	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	29	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
透射率3180 μm	ASTM D1003	90.50	%
雾度 3180 μm	ASTM D1003	1.50	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		71	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	87	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级	UL-94	1.50-1.70mm	HB
------	-------	-------------	----