

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LDPE 4288** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Bynel**

材料标识	LDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Bynel	用途	薄膜 袋子 容器
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	86	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		135-135	°C
第3气缸区温度		210-210	°C
第5气缸区温度		235-235	°C
模具温度		235-235	°C