

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA612 2D20** 厂商: **瑞士远东 EMS** 品牌: **Grilamid**

材料标识	PA612	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Grilamid	用途	电影,工程/工业配件,工具,家庭应用
材料特性	高粘度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 浇铸成型/Cast molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.06	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.7	%
横向方向	ISO 294-4	1.7	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	2.8	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.3	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	130	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	60.0	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	218	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.1E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	9.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+10	Ω·cm
绝缘强度	IEC 60243-1	32	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB