

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66/6 TSG-60** 厂商: **瑞士远东 EMS** 品牌: **Grilon**

材料标识	PA66/6-GF60%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Grilon	用途	电气/电子应用,工程/工业配件,工业应用,汽车行业,生活消费品
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.72	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.30	%
横向方向	ISO 294-4	0.10	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	5.0	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.1	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	230	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	265	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB