

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 66 GBF 3020 FR 4** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品
牌: **SCHULAMID**

材料标识	PA66-GF30%-GB30%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E86615	厂商品牌	SCHULAMID
材料特性	阻燃、Flame Retardant、抗翘曲	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.59	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	> 250	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	224	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 9.9E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 7.8E+12	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	22	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	175	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C