

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 AKV 30 GIT H2.0 900116** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品
牌: **Durethan**

材料标识	PA66-GF30%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Durethan	材料特性	填充物为30% 玻璃纤维增强材料.热稳定性.优良外观
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB
灼热丝起燃温度			
2.00mm	IEC 60695-2-12	650	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-120	°C