

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 GF1200A55 HS BLACK13** 厂商: 普立万 **Polyone** 品  
牌: **Nymax**

材料标识	PA66-GF55%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Nymax	材料特性	热稳定性.填充物为55% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.60	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.10	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.60	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	193	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.5	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	310	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	15200	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	140	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		257	°C
1.80MPa 未退火		255	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4	Hr

注塑温度			
模具温度		60-100	°C