

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 RTP 200 AR 15 HS** 厂商: **RTP** 品牌:

材料标识	PA66-AF15%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料特性	热稳定性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.17	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.00	%
横向方向	ASTM D995	2.00	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	89.60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	6.00-8.00	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	4140	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	138	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	4140	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	43	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		149	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		79.40	°C
干燥时间		4.00	Hr
注塑温度			
模具温度		65-110	°C