

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT KP212V0BLK** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **SPESIN**

材料标识	PBT	颜色	黑色/Black
厂商品牌	SPESIN	材料特性	难燃, BLACK
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.42	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	118	R

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ISO 75-2/B	200	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	225	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	3.2	Ω.cm
耐电弧性	IEC 61621	85	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	V-0	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -120	°C
干燥时间		3-5	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		245-255	°C
螺筒中部温度		245-260	°C
螺筒前部温度		245-260	°C
模具温度		40-80	°C