

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PBT WEP421SP 厂商: 沙比克(LNP) Sabic(LNP) 品牌: STAT-KON

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	STAT-KON	材料特性	导电.热稳定性.抗撞击性高
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.45	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.15	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	136	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.3	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	11200	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	205	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	9600	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	13	kJ/m ²
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1U	65	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	209	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	203	°C

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		220-230	°C
螺筒中部温度		240-250	°C
螺筒前部温度		260-270	°C
模头温度		240-260	°C
模具温度		80-100	°C