

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS NF-3017H** 厂商: **三星 Samsung** 品牌: **Infino**

材料标识	PC/ABS-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E115797	厂商品牌	Infino
用途	电气/电子应用	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm ³
熔融流动指数			
250°C / 2.16Kg	ASTM D1238	16	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	120	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	71.0	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	110	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2700	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	49	J/m

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90.0	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
水份含量		< 0.040	%
注塑温度			
螺筒后部温度		220-230	°C

螺筒中部温度		230-240	°C
螺筒前部温度		240-250	°C
模头温度		240-250	°C
模具温度		60-80	°C