

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC GZ2540** 厂商: **出光 IDEMITSU** 品牌: **TARFLON**

材料标识	PC-GF40%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E48268	厂商品牌	TARFLON
用途	电气/电子应用 工具 印刷应用	材料特性	阻燃 Flame Retardant 无卤素
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.51	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.12	%
横向方向	ISO 294-4	0.60	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.10	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	75	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	130	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.0	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	185	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	11300	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	11	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	147	°C
线膨胀系数			

垂直方向	ISO 11359-2	1.9E-5	cm/cm / °C
------	-------------	--------	------------

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	IEC 60243-1	> 22	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		5.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		240	°C
螺筒中部温度		260	°C
螺筒前部温度		280	°C
模头温度		270	°C
模具温度		80.0-120	°C