

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/PET SC-300G10** 厂商: **出光 IDEMITSU** 品牌: **TARFLON**

材料标识	PC/PET-GF10%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E48268</b>	厂商品牌	TARFLON
用途	汽车外部零件	材料特性	高强度,耐化学性良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.28	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.15	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	120	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	80.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.0	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	125	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	4000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	9.0	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	135	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		5.0	Hr

注塑温度			
螺筒后部温度		240	°C
螺筒中部温度		260	°C
螺筒前部温度		280	°C
模头温度		270	°C
模具温度		60.0-80.0	°C