

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PES JFL36** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品  
牌: **LUBRICOMP™**

材料标识	PES-GF	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LUBRICOMP™	用途	一般用途
材料特性	润滑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.70	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.25	%
横向方向	ASTM D995	0.45	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ASTM D570	0.29	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	93.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1.5	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	12200	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	144	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	10300	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	85	J/m
磨擦系数			
动态	ASTM D3702	0.46	
静态	ASTM D3702	0.36	

热性能	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

热变形温度			
1.80MPa 未退火		208	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	2.3E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	3.5E-5	cm/cm / °C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		340-350	°C
螺筒中部温度		360-370	°C
螺筒前部温度		370-380	°C
模头温度		370-380	°C
模具温度		140-150	°C