

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PET 9020-104** 厂商: **长春 CCP** 品牌: **Longlite**

材料标识	PET	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Longlite	材料特性	阻燃,耐热性高,良好的电气性能等
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.42	g/cm ³
吸水率	ASTM D570	0.050	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	36.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	63.7	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2310	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	78	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		78	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	250	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+13	Ω.cm
耗散因数			
60Hz	ASTM D150	>90.0	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		265-300	°C
螺筒中部温度		265-300	°C
螺筒前部温度		265-300	°C
模头温度		270-300	°C
模具温度		80-120	°C