

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM 100P BK602** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Delrin**

材料标识	POM HOMO	颜色	黑色/Black
UL编号	<b>E41938</b>	厂商品牌	Delrin
用途	汽车行业 薄板 电线电缆	材料特性	阻燃/额定火焰 润滑 脱模剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.42	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	2.10	%
横向方向	ISO 294-4	1.80	%
熔融流动指数			
190℃ / 2.16Kg	ISO 1133	1.80	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ISO 527-2	71	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ISO 527-2	35	%
拉伸模量			
23℃	ISO 527-2	3000	Mpa
弯曲模量			
23℃	ISO 178	2800	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23℃	ISO 179/1eA	11	kJ/m <sup>2</sup>
-30℃	ISO 179/1eA	10	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23℃	ISO 179/1eU	300	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	165	℃
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	93	℃
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	178	℃
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.1E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.1E-4	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB