

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 1259** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**  
**POLYPROPYLENE**

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	用途	汽车行业
材料特性	共聚物、加工性能良好、抗翘曲、快速成型周期、耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.03	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	8.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	75	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	24.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	7.0	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1140	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	130	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	1600	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		90.6	°C
1.80MPa 未退火		57.2	°C

维卡软化温度			
熔融温度		166	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB