

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 3080** 厂商: **台塑 FORMOSA PLASTICS** 品牌: **YUNGSOX**

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E216959	厂商品牌	YUNGSOX
用途	电气用具、外壳、家具、汽车行业、食品接触应用	材料特性	阻燃、共聚物、耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.90	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.50	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	8.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	100	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	27.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	500	%
弯曲模量			
23°C	ISO 178	981	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	105	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	140	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.90 mm	HB