

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 402S GR382** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PP	颜色	灰色/Gray
厂商品牌	Edgetek	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.93	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.50	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	23	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	28	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1100	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	350	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		95	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	> 1.0E+13	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2-3	Hr
注塑温度			

螺筒后部温度		185-200	°C
螺筒中部温度		195-215	°C
螺筒前部温度		195-220	°C
模头温度		200-215	°C
模具温度		60-80	°C