

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 6202FL** 厂商: 埃克森美孚 **Exxonmobil** 品牌: **Vistamaxx**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PP | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Vistamaxx | 用途 | 包装,薄膜 |
| 材料特性 | 极好的弹性 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|-----|---------|
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 9.1 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏A | ASTM D2240 | 66 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 5.50 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 2000 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 12.3 | Mpa |