

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP JI-350** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **KOPELEN**

材料标识	PP copolymer	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E85371</b>	厂商品牌	KOPELEN
用途	汽车行业,工业应用	材料特性	耐冲击,高强度,共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	10	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	26.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	1270	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	69	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		105	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB