

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP R680S** 厂商: **SK化学 SK CHEMICAL** 品牌:

材料标识	PP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	包装
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	28	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	78	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	250	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	500	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		85	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	125	°C