

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE AH60** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Luplace**

材料标识	PPE/PS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41179	厂商品牌	Luplace
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.06	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.60	%
横向方向	ISO 294-4	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.07	%
熔融流动指数			
300°C / 2.16Kg	ISO 1133	8.10	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	55.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	30	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	95.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	19	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	120	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	130	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	115	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	6.6E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.9E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	3.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	2.0E+15	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	275	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90.0 -100	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		240-270	°C
螺筒中部温度		260-290	°C
螺筒前部温度		270-290	°C
模具温度		80.0-110	°C