

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE BX503A-1** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Lemalloy**

材料标识	PPE/PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Lemalloy	材料特性	高刚性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.19	g/cm ³
熔融流动指数			
280°C / 5.0Kg	ISO 1133	35.0	cm ³ /10min

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	180	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	120	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		250-290	°C
螺筒中部温度		260-300	°C
螺筒前部温度		260-300	°C
模具温度		70.0-110	°C