

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPO 141E** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL**

材料标识	PPE-PS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NORYL	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.09	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.95	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	59	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	7	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	88	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2650	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	59	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		130	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+4	Ω.cm