

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 86018-88UV Clear** 厂商: **Sylvin** 品牌: **Compounds**

材料标识	PVC	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	Compounds	材料特性	良好的抗紫外线能力,耐低温性,耐候性好,紫外线稳定
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.24	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A10s	ASTM D2240	88	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	19.3	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	380	%
撕裂强度			
垂直方向		96.3	KN/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度		176	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-31	°C