

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SEBS RTP 2740 S-80A** 厂商: **RTP** 品牌:

材料标识	SEBS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料特性	嵌段共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.16	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15s	ASTM D2240	80	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		76.70 -76.70	°C
干燥时间		2-4	Hr
注塑温度			
模具温度		15.6-37.8	°C