

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE 6646 NC010** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Hytrel**

材料标识	TPC/ET	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E41938</b>	厂商品牌	Hytrel
用途	薄膜 片材 型材	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 热成型/Thermoforming 浇铸成型/Cast molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.23	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
横向方向	ASTM D995	1.40	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.50	%
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	13	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	66	
邵氏D210	ASTM D2240	60	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	35	Mpa
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	310	Mpa

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	8.0E+13	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	> 1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度			
2.03mm	ASTM D149	20	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			

螺筒后部温度		180-210	°C
螺筒中部温度		180-210	°C
螺筒前部温度		180-210	°C
模头温度		180-210	°C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥时间		3	Hr
第1气缸区温度		140-140	°C
第3气缸区温度		160-160	°C
第5气缸区温度		180-180	°C
模具温度		180-180	°C